



FEUTRE PURE LAINE

ISOLANT PHONIQUE A BASE DE LAINE DE MOUTON

Utilisations :

Rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons, etc.

Peut convenir pour l'isolation d'habitat provisoire ou mobile (selon épaisseur).

Propriétés :

Excellente rupture des ponts phoniques.

Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

Mise en œuvre :

Découpe aisée avec des ciseaux.

Stockage :

Stocker au sec.

Données Techniques :

Composition	100 % laine
Traitement	antimite Konservan P10
Longueur x Largeur (m)	15 x 1
Epaisseur (mm)	5
Masse surfacique (g/m ²)	450
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,045
Résistance thermique R (m ² °C/W)	0.11
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	jusqu'à 33 % de son poids
Conditionnement	palette de 12 rouleaux
Références	FLBB450-1R

